

MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Meffert ČR
spol. s r.o.

Druh výrobku: Dekorační mozaiková kamínková omítka pro exteriérové i interiérové použití. Tvořena směsí barvených křemičitých písků v zrnitosti cca 1,6 mm.

Možnosti použití: pro plošné nebo místní dekorační a ochranné úpravy omítek v exteriérech i interiérech. V exteriérech není vhodná pro vodorovné plochy bez zajištěného odtoku vody.

Vlastnosti: mechanicky velmi odolná, propouští vodní páry, elastická. Vodouředitelná.

Podklad: musí být čistý, nosný, suchý (max. 4,5 obj.% vlhkosti) a odmaštěný, zbavený biotického napadení a opatřený penetrací. Nerovnosti v podkladu zarovnat vnější stěrkovou hmotou. **Vhodné podklady:** vyzrálé omítky, betony či stěrkové hmoty, sádkokartonové desky, tvrzené vlákninové a azbestocementové desky. Vhodnost ostatních podkladů konzultujte s techniky naší firmy. **Příprava podkladu:** před nanášením omítky musí být podklad ošetřen penetrací Komfort KOM 4, případně penetrací důfa D 28, nebo P825 probarvenou do cca stejného barevného odstínu, jako aplikovaná omítka. Nesoudržné a silně savé podklady předem ošetřit hloubkovou penetrací, např. Komfort KOM 3, nebo důfa D14 nebo D15.

Postup, způsob nanášení: obsah kbelíku důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem až ke dnu /nešlehat/. Ředění max. do 2% vodou. Nerezovým hladítkem produkt nejdříve nanést na podklad, pracovat přitom odspodu nahoru, až se dosáhne vrstvy o tloušťce velikosti zrna, tj cca 1,6-2 mm. Ihned, nebo nejpozději do 10 min. /podle teploty/ povrch opět nerezovým hladítkem vyhladit. Nezpracovávat na přímém slunci, za mlhy, deště, nebo silném větru. Jednotlivé stavební plochy (stěny, sokly, atd.) nutno zpracovat bez přerušování a napojování, do "živého" materiálu. Mléčný zákal mizí se zasycháním materiálu. V případě dlouhodobého provlhnutí se může tento zákal znovu objevit i v pozdější době. **UPOZORNĚNÍ:** materiál je tvořen směsí přírodních barvených písků – proto je nutné jednotlivé stavební celky provádět z jedné výrobní šarže, případně více šarží smíchat k dosažení rovnoměrného výsledného odstínu.

Spotřeba: cca 4 – 4,5 kg/m². Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci na konkrétním podkladu.

Doba schnutí: odolnost vůči dešti po cca 24 hodinách (při 20 °C), k vytvrdnutí dochází za normálních podmínek za 1 - 3 dny. Vysoká vlhkost vzduchu a chladné podkladové plochy /obzvlášť u venkovních stěn/ mohou dobu schnutí prodloužit. S tím je třeba počítat zejména v chladných ročních obdobích.

Teplota při zpracování: produkt nesmí být aplikován na přímém slunci. Dbát, aby během nanášení a schnutí neklesla teplota objektu a okolního vzduchu pod + 5° C.

Ředidlo, čištění nástrojů: ihned po použití očistit vodou, během pracovních přestávek nechávat ponořené ve vodě.

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data uvedeného na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný přípravek a nevztahují se na něj požadavky na označení podle tohoto zákona a předpisů souvisejících. Dodržováním správného postupu při zpracování a základních hygienických a bezpečnostních předpisů nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto výrobku.

První pomoc: *při nevolnosti* - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; *při styku s kůží* - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; *při zasažení očí* - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů – kód odpadu : 150102, kategorie odpadu: O. Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu – kód odpadu: 080112, kategorie odpadu: O.

23. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz